

ST 52.3

S355J2 + N

Composición química

C	Si	Mn	P	S	Ni	DIN	AFNOR	UNE	UNI	BS	EN 10083
0.42-0.50	0.10-0.40	0.50-0.80	<0.035	<0.035	0.40	Ck-45	XC48	F1140	C45	080M46	C45 + N

Propiedades mecánicas (valores indicativos)

Espesor (mm)	Rm (MPa)	Re (MPa)	A (%)
< 16	> 620	> 340	> 14
16-80	> 580	> 305	> 16

Mecanización

— **Estado de suministro:**

Normalizado a 890° ± 20 °C.

— **Certificado de calidad:**

3.1 B/EN 10204.

— **Stock:**

Espesores de 8 a 80 mm / Formatos: 2500 x 6000.

— **Aplicaciones:**

Placas soporte, guías, bloques hidráulicos, maquinaria agrícola, construcción de porta-moldes y porta-matrices...

Contacto

BARCELONA

D. Gorgs Lladó N° 70-84 P.I. CAN SALVATELLA

08210 Barberá del Vallés (Barcelona)

T. +34 902 196 731

F. +34 902 196 727

E. a.iberica@abraservice.com

W. www.abraservice.com/iberica/

MADRID

D. Ctra. M-407 Km.3 P.I. M-50 Sur 28914 Leganés (Madrid)

T. +34 902 998 402

F. +34 902 998 422

E. a.iberica@abraservice.com

W. www.abraservice.com/iberica/